

EP Prime

1 TERMÉKLEÍRÁS

2 komponensű epoxy alapú primer.

- Csak professzionális felhasználók számára.
- Könnyen alkalmazható.

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Stabil beton aljzatok, kő és öntött burkolatok Az aljzathoz jól tapadó burkolatok előkészítésére szigetelőréteg és kötőhídként, Dr. Schutz PU Flow vagy Dr. Schutz PU Color alkalmazását megelőzően. Alkalmos továbbá szárított kvarchomokkal keverve simítóvassal felvíve durva kiegyenlítésre, mint pl. fugák.

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Keverje fel elektromos készülékkel alaposan az A komponenst. Adja hozzá a B komponenst (3,7:1), és keverje intenzíven 2-3 percig. Kerülje a levegő keverékbe jutását. Töltse át tiszta edénybe, és ismétlje meg a keverést. A keverék munkaideje (20°C-on) 20-25 perc, ezért mindig csak annyit keverjen fel, amennyit ezen belül fel tud dolgozni. Adagokban öntse a keveréket az előkészített felületre, és terítse el dupla fogazott vassal. Dr. Schutz PU Flow-val való bevonatolás előtt javasoljuk, még nedves állapotban 0,4-0,7-es száraz kvarchomokkal történő átcsiszolását. Dr. Schutz PU Colorral való bevonatolás előtt PU Renovator pad-del érdesítse a felületet.

Szükséges burkolati hőmérséklet: 15-23°C.

Figyelem:

- A felület professzionálisan előkészített, tiszta, száraz, olaj, wax és pormentes kell, hogy legyen. Beton: <3 cm-%
- A felület szakítószilárdsága minimum 1,5 N/mm².
- Javasolt burkolati és anyag hőmérséklet 15-25°C, relatív páratartalom <60%.
- Használat előtt hagyja, hogy az anyag átvegye a környezeti hőmérsékletet.
- Porózus vagy nyitott pórusú felületek esetében szükséges lehet 2. réteg felvitele az optimális póruszárás elérése érdekében.
- Nagyobb, egyenetlen (illesztések, erősen strukturált burkolat, stb.) az EP Prime 30%

szárított kvarchomokkal (0,1-0,4mm) felvihető, duplaélű simítóvas használatával.

- Mindig biztosítani kell, hogy a padlót ne érje visszaszivárgó nedvesség.
- A reakció alatt hő keletkezik. A bekevert edényben ez a nyitott feldolgozási idő rövidüléséhez vezethet.
- Ne használja az anyagot, ha viszkozitása láthatóan megnövekedett.
- A kivitelezés ideje alatt és az azt követő 24 órán belül óvja a területet a víztől.
- A még nedves szerszámok Eukula V25-tel tisztíthatók. Száradás után csak mechanikai eszközökkel távolíthatók el a maradványok.

4 ANYAGSZÜKSÉGLET:

0,3-0,8 kg/m²/réteg, függően a felület beívó képességétől.

5 SZÁRADÁSI IDŐ

További rétegek 12-15 órán belül (20°C-on) felhordandók.
A hőmérséklet nagyban befolyásolja a kötési időt.

6 TÁROLÁS

Fagymentes, száraz, hűvös helyen, gyermekektől távol tárolandó. Felbontás nélkül, eredeti csomagolásában a feltüntetett gyártási időtől számított 6 hónapig eláll.

8 TECHNIKAI ADATOK

GISCODE RE1

Decopaint 2004/42/IIA(j)(500)500.

ADR: UN 3082

CLP A komponens: GHS07, GHS09, Vigyázat!. Tartalmaz: reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (átlagos molekula tömegszám < 700) formaldehyde, oligomeric reakciós anyagok 1-chloro-2,3-epoxypropane-nel és phenol, oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

CLP B komponens: GHS05, GHS07, Veszély! Tartalmaz: benzyl alcohol, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, m-phenylenebis(methylamine), 4,4'-Isopropylidenediphenole, oligomeric reakciós termék 1-Chloro-2,3-epoxypropane-nal,

reakciós termék 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine-nel, 2-piperazin-1-ylethylamine, 3-aminopropyldimethylamine. H302+H312+H332 Lenyelve ártalmas. . Lenyelve ártalmas. Belélegezve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő használata kötelező. P303+P361+P353 HA BŐRRE KERÜL: (vagy hajra): Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel . P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P321 Szakellátás (lásd a címkén) P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. És újbóli használat előtt ki kell mosni. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

ADR: UN 2735

9**Egyéb tudnivalók**

- A megkötött keverék háztartási hulladékként kezelhető. A külön komponensek esetében kövesse a biztonsági adatlapban foglaltakat.

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

info@dr-schutz.hu · www.dr-schutz.hu

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.